



### Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **51S140404** Sidan 1 av 1

Beställare <b>Tuna Grus</b>	Provtagningsdatum	Analys datum <b>2014-06-25</b>
<b>Tuna Gård</b>	Ankomstdatum <b>2014-06-16</b>	ID-nummer
<b>598 96 Vimmerby</b>	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson -	Objekt <b>Tuna</b>	
Produkt <b>2/5</b>	Entreprenör	
Leverantör <b>Tuna Grus</b>	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	0,7	1	1	2	2	3	60	99	100										
Deklarerad																			
Min																			
Max																			

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Enbart torrsiktning			
SS-EN 933-3:2012, Flisighetsindex (%)	14		
			Ort och datum Rockneby, 2014-06-27
			
			Anna Sigurdsson, Laboratorieföreståndare
			<b>Digitalt utfärdad signatur</b>

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser levererat prov. Mätosäkerhetslista, metodavstegslista och metodlista har överlämnats vid kontraktsgenomgång.